



Die richtige Fellbehandlung:

Viele der uns gelieferten Bälge sind falsch gespannt. Solche Bälge können wir nur mit erheblichem Preisabzug verkaufen, da diese für die Pelzverarbeitung nur schwer zu gebrauchen sind. Die richtige Spannbrettgröße sollte wie folgt sein:

Für Marder:

Länge: 110cm, obere Breite: 4cm, untere Breite: 12cm, Holzstärke: 1,5cm.

Für Fuchs:

Länge 170cm, obere Breite: 7cm, untere Breite: 25cm, Holzstärke: 2cm

Den Balg mit dem Leder nach außen auf das Brett aufziehen, Hinterläufe und Rute aufnageln, die Vorderläufe mit Papier auskleben. In trockenem Raum 1-2 Tage trocknen lassen. Wenn das Leder beim Wenden bereits zu trocken ist, mit Wasser anfeuchten und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Nun können Sie den Balg mühelos wenden. Den Balg mit dem Haar nach außen nochmals 2 Tage trocknen lassen, damit das Leder nicht schrumpft. Zur völligen Trocknung den Balg in einem luftigen, trockenen Raum aufhängen.